

CARACTERISTICAS TECNICAS

REFERENCIA	29,2X58,5 METAL GOLD AZULEJO CERAMICO ESMALTADO PRENSADO EN SECO GRUPO: Bib
------------	---

ENSAYOS	RESULTADOS
UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL	CONFORME AL ESTÁNDAR
UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCION AL AGUA $0,5 < E \leq 3\%$	VALOR MEDIO 1,10%
UNE-EN ISO 10545-7 ABRASION SUPERFICIAL ABRASION PEI	CLASE 4
UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXION	VALOR MEDIO (N/mm ²) 38
UNE-EN ISO 10545-5 DILATACION TERMINA LINEAL	$6,9 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
UNE-EN ISO 10545-9 CHOQUE TERMICO	RESISTENTE
UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUIMICA	A - RESISTENTE - SIN CAMBIOS VISIBLES
UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS	CLASE 5 MANCHAS ELIMINADAS

Fecha 24-10-24

Cerpa, S.L. Laboratorio

