

## Serie Slab 120x278x0,9

| Informe Técnico<br>Test Report                                | PORCELÁNICO ESMALTADO NATURAL<br>MATT GLAZED PORCELAIN |                                        |         |                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------|
|                                                               | Metodología de Pruebas<br>Testing Method               | Referencia Norma<br>Reference Standard |         | Valor Producto<br>Product Values |
| <b>Clasificación del producto</b><br>Product classification   | EN 14411                                               |                                        |         | B I a                            |
| <b>Diferencia tamaño</b><br>Size difference                   | ISO 10545-2                                            | Lados<br>Side                          | ± 0.5%  | ± 0.2%                           |
|                                                               | ISO 10545-2                                            | Espesor<br>Thickness                   | ± 5%    | ± 2%                             |
| <b>Rectitud de los lados</b><br>Straightness of side          | ISO 10545-2                                            | ± 0.5%                                 |         | ± 0.3%                           |
| <b>Cuadratura rectangular</b><br>Rectangle squareness         | ISO 10545-2                                            | ± 0.5%                                 |         | ± 0.3%                           |
| <b>Horizontalidad de la superficie</b><br>Surface flatness    | ISO 10545-2                                            | ± 0.5%                                 |         | ± 0.2%                           |
| <b>Absorción del agua</b><br>Water absorption                 | ISO 10545-3                                            | ≤ 0.5%                                 |         | 0.05%                            |
| <b>Modulo de ruptura</b><br>Modulus of rupture                | ISO 10545-4                                            | ≥ 35 N/mm²                             |         | Cumple<br>Pass                   |
| <b>Resistencia choque térmico</b><br>Thermal shock resistance | ISO 10545-9                                            | Método de ensayo disponible            |         | Sin Rotura<br>No crack           |
| <b>Resistencia hielo</b><br>Frost resistance                  | ISO 10545-12                                           | Exigida                                |         | Cumple<br>Pass                   |
| <b>Deslizamiento</b><br>Slip resistance                       | UNE-ENV 12633                                          | Rd ≤ 15                                | clase 0 | Clase 1<br>Class 1               |
|                                                               |                                                        | 15 Rd ≤ Rd 35                          | clase 1 |                                  |
|                                                               |                                                        | 35 Rd ≤ Rd 45                          | clase 2 |                                  |
|                                                               |                                                        | Rd ≤ Rd 45                             | clase 3 |                                  |
|                                                               | DIN 51130:2014                                         | 6° ≤ 10°                               | R9      | R9                               |
|                                                               |                                                        | 10° ≤ 19°                              | R10     |                                  |
| <b>Resistencia a la abrasión</b><br>Abrasion resistance       | ISO 10545-6                                            | 1500 revoluciones                      |         | Clase 3                          |
| <b>Resistencia a las manchas</b><br>Stain resistance          | ISO 10545-14                                           | Clase 3                                |         | Clase 4                          |
| <b>Resistencia productos químicos</b><br>Chemical resistance  | ISO 10545-13                                           | MIN GB                                 |         | GA                               |