



# Estándares de calidad inspección de 600\*1200 Mate

## 600\*1200仿古砖分级标准

Especificaciones: 600\*1200 Espesor: 9.0±0.2 Tamaño: Lado largo 1200-1200.4 Lado corto 600-600.4 Longitud diagonal: 1341.64-1342.64 Unidad: mm

proyecto	Nombre del defecto	Método de representación	Estándares de calificación	
			Producto de primera calidad	Producto de segunda calidad
d e f e c t o s	en capas	longitud	No se permite ni el frente ni el costado.	El lado no es evidente, la longitud está limitada a 40 mm. El sonido es normal
	deformación	600 lados	Cóncavo≤0,4 Convexo≤0,6	Cóncavo ≤ 0,6 Convexo ≤ 0,8
		1200 lados	Cóncavo≤0,6 Convexo≤0,8	Cóncavo≤0,8 Convexo≤1,0
		ángulo correspondiente	Cóncavo ≤ 0,8 Convexo ≤ 1,0	Cóncavo ≤ 1,0 Convexo ≤ 1,2
	ondulado	600 lados	Convexo+cóncavo≤0,6	Convexo+cóncavo≤1,0
		1200 lados	Convexo+cóncavo≤0,8	Convexo+cóncavo≤1,2
	prismático	diferencia diagonal	≤1,0	≤1,5
	rectitud del borde	Mide el espacio entre dos ladrillos.	≤0,30	≤0,5
	Cabezas grandes y pequeñas	Diferencia de un solo chip	≤0,30	≤0,5
	chaflán	Sensación de la mano, longitud del bisel	Ancho (0,8-1,0) sensación de suavidad	≤1,5
s u p e r f i c i a l e s	Herramienta de molienda o tope de línea	desviación	≤1,0	≤1,5
	grietas, grietas de esmalte	Inspección visual, golpeteo.	no permitido	No se permite la vista frontal, No obvio si no frontal.
	Sándwich de cuerpo verde, centro negro.	Inspección visual	no permitido	No obvio
	Agujeros fundidos, poros	Inspección visual	Ladrillos oscuros ≤ 0,5, limitado a 3 piezas	No obvio
			Ladrillos de color claro ≤ 0,8 limitados a 3 piezas	
			No se permiten densos ni manchas.	
	Burbujas de esmalte, impurezas, suciedad, pátina, goteo de agua, puntos negros.	Diámetro/número	Ladrillos oscuros ≤ 0,8 limitado a 3 piezas	No obvio
			Ladrillos de color claro ≤ 0,5 limitados a 3 piezas	
			No se permite el intensivo	
	Depresión del esmalte	Diámetro/número	No se permiten abolladuras profundas, las abolladuras leves ≤ 2,0 se limitan a 2	Esmalte cóncavo profundo ≤ 2,0 limitado a 3 piezas Esmalte cóncavo poco profundo ≤ 3,0 limitado a 3 piezas
	Ondulación del agua glaseada	Inspección visual	No es obvio cuando se ve desde la luz lateral	La observación de la luz lateral no es grave.
	Falta de glaseado, encogimiento del glaseado, goteo del glaseado	Diámetro, número	no permitido	Área≤4.0
	Tirador de cable de inyección de tinta	Inspección visual	No es obvio mediante inspección visual a una distancia de 1 metro, se permiten 2 para una longitud de 50 metros y no se permiten líneas pasantes.	No obvio
	Desviación de alineación del patrón	Inspección visual	No evidente mediante inspección visual desde una distancia de 1 metro y ≤2	No obvio
s u p e r f i c i a l e s	Nombre del defecto	Método de representación	Estándares de calificación	
			Producto de primera calidad	Producto de segunda calidad
	marcas de color, diferencia de color	Inspección visual de la combinación de bloques de	No es evidente mediante inspección visual a una distancia de 1,5 metros.	La inspección visual no es grave a una distancia de 3 metros.
	borde faltante	largo/ancho	No se permite la superficie, el fondo no excede la mitad del espesor del ladrillo, no se permite el tamaño del lote y no se permiten todos los lados.	Límite de 2 para la cara, 10 para el lado largo, sin límite para la parte inferior
	esquina faltante	longitud de la hipotenusa	No se permite la superficie, el fondo no excede la mitad del espesor del ladrillo, no se permite el tamaño del lote y no se permite el ángulo.	La longitud de la cara está limitada a 4 y la parte inferior no está limitada.
	Borde amarillo, borde blanco	Inspección visual	No es evidente mediante inspección visual a una distancia de 1 metro.	Visualmente no es grave a una distancia de 2 metros.
	Bordes ásperos, bordes dentados	Inspección visual/sensación	Sensación suave	No es serio al tacto.
	al tablero	Comparado con la placa estándar	La textura y el color de fondo son casi un 90% similares.	No existe una diferencia importante en la textura y el color de fondo.
	antiincrustante	Requerir	Aplique tinta o dos colores de bolígrafos a base de aceite uniformemente sobre la superficie de los ladrillos fríos y aplíquelos sobre la superficie del ladrillo al mismo tiempo. Después del secado, lávelo con agua y no quedarán manchas evidentes.	No obvio
	módulo de ruptura	Prueba de instrumentos	≥35Mpa	
d e f e c t o s	Fuerza destructiva	Prueba de instrumentos	≥1600	
	Dureza de Mohs		≥Nivel 5	
	ntre de resistencia al desgaste		≥Nivel 4	

NOTA:

1. A 100 cajas de primera calidad se les puede asignar un número de color y los productos de segunda calidad se pueden clasificar según números de color adyacentes.
2. Para los defectos de apariencia de un mismo producto, no se podrán encontrar más de dos tipos de primera calidad y no más de tres tipos de segunda calidad
3. Para defectos como impurezas, agujeros de fusión, poros, manchas, etc., cuando sean defectos comunes en un solo lote de productos, se debe volver a verificar la muestra física como referencia. La tasa de detección fallida no excederá el 3% del producto de primera calidad